



# Dulux Simply Refresh Tester

Matte Innenraumfarbe als Testroller

Stand: März 2022

Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Wand- und Deckenfarbe als Testroller.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Testroller zur Beurteilung bei der Auswahl eines Farbtons. Auch für Ausbesserungen nach Beschädigungen der beschichteten Flächen geeignet.
<b>Untergründe</b>	Putz, Raufaser, Glasfaser, Präge- und Strukturtapeten, Gipskartonplatten, Altanstriche auf Dispersionsbasis.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Vinylacetat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Pigmente, Calciumcarbonat, Aluminiumsilikat, Wasser, Additive, Isothiazolinone. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901.
<b>Eigenschaften</b>	Sehr gute Deckfähigkeit. Leichte Verarbeitung. Atmungsaktiv. Geruchsneutral. Wasserbasiert. Streichfertig eingestellt.
<b>Farbtöne</b>	Weiß, Magnolienweiß, Pastellgelb, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016, Lichtgrau, Cremeweiß RAL 9001, Sandbeige, Steingrau, Salbeigrün, Silbergrau, Blütenrosa, Seidenbraun, Achatgrau, Anthrazitgrau, Sommerblau.
<b>Gebindegrößen</b>	30 ml.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,42 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	30 ml reichen für ca. 0,3 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 3 Stunden.

## III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Rollen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Simply Refresh ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anstrichaufbau</b>	Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, tragfähig, frei von Ausblühungen, Pilzbefall und Trennmitteln sein.

Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist auch nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit Dulux Tiefgrund oder handelsüblichem, lösemittelfreiem Tiefgrund grundieren.

Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundieren.

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Kontrastreiche bzw. stark verschmutzte Untergründe, welche im Farbton Weiß endbeschichtet werden sollen, 1x mit Dulux Simply Refresh vorstreichen.

Deckkraftklasse gemäß DIN EN 13300\*: Klasse 1 bei 6m<sup>2</sup>/l (\*gilt für Farbtonvariante Weiß).

Farbe vor Gebrauch gut schütteln.

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Gipsputze, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1x Dulux Simply Refresh
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1x Dulux Simply Refresh
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	bei kontrastreich-farbigem Altanstrichen ggf. 1x Dulux Simply Refresh	1x Dulux Simply Refresh

Zur Vermeidung von Ansätzen empfiehlt es sich bei der Verarbeitung von Dulux Simply Refresh zügig „nass in nass“ zu arbeiten.

**Verarbeitung**

Dulux Simply Refresh wird direkt mit dem Roller verarbeitet. Testerinhalt gut schütteln, kleine Roller-Walze aus der Halterung nehmen und darunter liegende Verschlussfolie abziehen. Roller-Walze wieder einsetzen und Tester mit Roller nach unten gerichtet auf die Wand rollen. Durch Drücken wird die Farbe aus dem Tester auf die Roller-Walze dosiert und kann gleichmäßig ausgerollt werden. Die sichere Beurteilung des Farbtons sollte erst nach kompletter Trocknung erfolgen.

Bei Ausbesserungsarbeiten den Roller zum Abschluss der Arbeiten sternförmig von der Ausbesserungsstelle weg ohne weitere Farbdosierung ausrollen, um keine harten Übergänge zu erhalten.

**Nachbehandlung**

Dulux Simply Refresh kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Hierzu Roller-Walze aus der Halterung entfernen, auswaschen und trocknen lassen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Die Farböffnung mit einem Stück Abklebeband verschließen, damit das Material nicht eintrocknet. Abschließend Roller-Walze wieder in die Halterung einsetzen. Verschlusskappe aufstecken.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	BSW20
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb 1 Jahres verbrauchen.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.  Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)